Barniz Semibrillo

Para Uso Interior

CRISOLES PINTURAS
PRODUCTOS PARA MADERA

Barniz interior que da una terminación satinada de rápido secado.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Incoloro

Terminación: Semibrillo Satinada.

Presentación: 0.225 lt – 0.9 lt – 3.6 lt – 18 lt.

Secado entre manos: Al tacto de 4 a 6 horas. Repintado de 12 a 14 horas.

Secado final: 24 horas.

Rendimiento: 8 a 10 m^2 por litro y por mano. Estimarse pérdidas por aplicación no uniforme e irregularidades en la superficie.

Diluyente: aguarrás mineral si se aplica a pincel o rodillo máximo un 10% si es a soplete entre 20 y 25%.

Limpieza de utensilios húmedos: con aguarrás mineral.

Limpieza de utensilios secos: con thinner.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasitud.

En Superficies Nuevas

· Para maderas nuevas lijar con papel de lija fino y dar una primera mano con barniz bien diluido (10 – 20% de aguarrás).

• A continuación dar 2 o 3 manos, lijando entre manos con lija muy fina.

• Es conveniente que cada mano sea dada con el menor espesor posible.

En Superficies Ya Pintadas

· Para maderas previamente tratadas (barnices viejos), lijar con lija fina y luego dar 2 a 3 manos de barniz. Si el barniz está cuarteado o ampollado, remover totalmente y tratar como madera nueva.

APLICACIÓN

· Podrá aplicarse con pincel, rodillo o soplete, diluido con aguarrás mineral para la primera mano, hasta 10 – 20%.

· El trabajo quedará terminado en 2 o 3 manos.

RECOMENDACIONES GENERALES

· Preparar correctamente la superficie, facilita su trabajo.

· Mezclar muy bien el contenido del envase.

· No pintar en condiciones atmosféricas extremas o si se esperan lluvias en las próximas horas.

· Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo de la intemperie.

· Es una mezcla atóxica en condiciones normales de uso.

· Antes de comenzar el trabajo, consulte la Hoja de Seguridad del producto.

Campichuelo 244 - C.P. 11900 · Montevideo, Uruguay Tel/Fax: (+598) 2307 1664 Cel: (+598) 99 698 539 www.crisoles.com.uy