



Es una pintura al agua de terminación mate, para pisos y fachadas basada en copolímeros acrílicos de muy fácil aplicación, adecuada para interiores y exteriores. Especialmente indicada para su aplicación en pisos porosos como portland, hormigón rústico o baldosas no vitrificadas ni esmaltadas. No es aconsejable su aplicación en baños.

CARACTERÍSTICAS GENERALES



Terminación: Mate.

Presentación: 4L / 20 Lt.

Secado entre manos: Repintado de 4 a 6 horas dependiendo de las características del ambiente. Liberar al uso 48 horas.

Secado final: 1 semana.

Rendimiento: 8 a 10 m² por litro y por mano. Estimarse pérdidas por aplicación no uniforme e irregularidades en la superficie.

Diluyente: Agua, máximo un 15% la primera mano y las siguientes un 10%.

Limpieza de utensilios húmedos: con agua.

Limpieza de utensilios secos: con thinner.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasitud.

En Superficies Nuevas

- Dejar pasar 90 días como mínimo antes de tratar el "revoque nuevo".

Es importante que el cemento fragüe y así elimine la alcalinidad. En caso que exista alcalinidad o que la superficie sea muy lisa, lavar con ácido diluido con agua en partes iguales.

- Enjuagar y dejar secar 24 horas.
- Lijar bien, eliminar el polvillo y sobre la superficie firme, limpia y libre de alcalidad, aplicar una mano de CRISOLPISO diluida al 20% con agua, para favorecer la penetración y luego terminar con 2 manos sin diluir.

favorecer la penetración y luego terminar con 2 manos sin diluir.

En Superficies Ya Pintadas

· Si existen hongos, deben lavarse con agua y detergente, enjuagar y luego aplicar hipoclorito de sodio diluido en partes iguales con agua. Enjuagar y dejar secar.

- Las ampollas, partes flojas y películas deterioradas, se eliminan con espátula, lija o cepillo de cerda por completo, luego tratar como superficie nueva.
- Superficies muy envejecidas, con pintura a la cal o micro-fisuras: aplicar 1 mano de Nano Sellador según las instrucciones de uso.
- Hierro Galvanizado: desengrasar bien con agua y detergente, luego aplicar por lo menos 2 manos sin diluir.



APLICACIÓN

- Podrá aplicarse con pincel, rodillo o soplete, diluido con agua para la primera mano, hasta 20%.
- El trabajo quedará terminado en 2 o 3 manos.
- El mismo producto se usa como fondo y terminación en la mayoría de los casos.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Preparar correctamente la superficie, facilita su trabajo.
- Mezclar muy bien el contenido del envase.
- No pintar en condiciones atmosféricas extremas o si se esperan lluvias en las próximas horas.
- Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo de la intemperie.
- Es una mezcla atóxica en condiciones normales de uso.
- Antes de comenzar el trabajo, consulte la Hoja de Seguridad del producto.