

Imprimación

Antialcalina



Fondo para uso general, especialmente recomendado para maderas nuevas a ser pintadas, por su buen rendimiento y su gran poder de relleno.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Incoloro

Terminación: Mate.

Presentación: 0.225 lt – 0.9 lt – 3.6 lt – 18 lt.

Secado entre manos: Al tacto de 4 a 6 horas. Repintado de 12 a 14 horas.

Secado final: 24 horas.

Rendimiento: 8 a 10 m² por litro y por mano. Estimarse pérdidas por aplicación no uniforme e irregularidades en la superficie.

Diluyente: aguarrás mineral si se aplica a pincel o rodillo máximo un 10% si es a soplete entre 20 y 25%.

Limpieza de utensilios húmedos: con aguarrás mineral.

Limpieza de utensilios secos: con thinner.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia de impurezas, sales, grasas y restos de pintura.

- Se elimina el material suelto y flojo con cepillo de cerda dura, se lija y luego se limpia con agua.
- Se deja secar y luego se aplica.



APLICACIÓN

- Se aplica una mano de imprimación, rebajada con aguarrás mineral (del orden del 20%), se aconseja aplicar con pincel.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Preparar correctamente la superficie, facilita su trabajo.
- Mezclar muy bien el contenido del envase.
- No pintar en condiciones atmosféricas extremas o si se esperan lluvias en las próximas horas.
- Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo de la intemperie.
- Es una mezcla atóxica en condiciones normales de uso.
- Antes de comenzar el trabajo, consulte la Hoja de Seguridad del producto.