

Protector Para Madera

Filtra y Protege



Un producto a base de resinas alquídicas, ceras hidrorrepelentes y pigmentos inorgánicos que filtra y protege la madera de la radiación UV y pigmentos orgánicos de primera calidad.

☰ CARACTERÍSTICAS GENERALES

Colores: Natural Cedro Caoba Nogal

Terminación: Semimate.

Presentación: 0.225 lt – 0.9 lt – 3.6 lt – 18 lt.

Secado entre manos: Al tacto de 4 a 6 horas. Repintado de 12 a 14 horas.

Secado final: 24 horas.

Rendimiento: 8 a 10 m² por litro y por mano. Estimarse pérdidas por aplicación no uniforme e irregularidades en la superficie.

Diluyente: aguarrás mineral si se aplica a pincel o rodillo máximo un 10% si es a soplete entre 20 y 25%.

Limpieza de utensilios húmedos: con aguarrás mineral.

Limpieza de utensilios secos: con thinner.



🖌️ APLICACIÓN

- Podrá aplicarse con pincel, rodillo o soplete, diluido con aguarrás mineral para la primera mano, hasta 10 – 20%.
- El trabajo quedará terminado en 2 o 3 manos.

⚠️ RECOMENDACIONES GENERALES

- Preparar correctamente la superficie, facilita su trabajo.
- Mezclar muy bien el contenido del envase.
- No pintar en condiciones atmosféricas extremas o si se esperan lluvias en las próximas horas.
- Almacenar en lugar fresco y seco, al abrigo de la intemperie.
- Es una mezcla atóxica en condiciones normales de uso.
- Antes de comenzar el trabajo, consulte la Hoja de Seguridad del producto.

🔧 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de polvo y grasitud.

En Superficies Nuevas

- Para maderas nuevas lijar con papel de lija fino y dar una primera mano con barniz bien diluido (10 – 20% de aguarrás).
- A continuación dar 2 o 3 manos, lijando entre manos con lija muy fina.
- Es conveniente que cada mano sea dada con el menor espesor posible.

En Superficies Ya Pintadas

- Para maderas previamente tratadas (barnices viejos), lijar con lija fina y luego dar 2 a 3 manos de barniz. Si el barniz está cuarteado o ampollado, remover totalmente y tratar como madera nueva.